

(ฉบับแปล)

ตราครุฑ

ที่ อว 0307/ 5605

ถึง บริษัท เอ.ที. คอน อินซูเลชั่น จำกัด

กรมวิทยาศาสตร์บริการขอส่งรายงานผลการตรวจ วิเคราะห์ ทดสอบ ตัวอย่าง EPS Foam 0.6LB/FT หมายเลขปฏิบัติการ L64/02298.6 จำนวน 1 ตัวอย่าง ตามคำร้อง เลขรับ L64/02298 วันที่ 9 มีนาคม 2564

พร้อมนี้ได้แนบผลการตรวจ วิเคราะห์ ทดสอบ มาเพื่อทราบ

ประทับชื่อส่วนราชการ
กรมวิทยาศาสตร์บริการ

16 เมษายน 2564

กองวัสดุวิศวกรรม

โทร. 0 2201 7130

โทรสาร 0 2201 7127

E-mail : physics@dss.go.th



นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ
รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกองวัสดุวิศวกรรม



รายงานการทดสอบ

ชื่อวัตถุตัวอย่าง

EPS Foam 0.6LB/FT

เครื่องหมาย / ตรา

-

หมายเลขปฏิบัติการ

L64/02298.6

ผลการทดสอบ

ความต้านแรงอัด, กิโลพาสคัล

140.69

ชื่อผู้ให้บริการ

บริษัท เอ.ที. คอน อินซูเลชั่น จำกัด

ที่อยู่ผู้ให้บริการ

622/80 ถนนบางขุนเทียน - ชายทะเล แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150

ลักษณะตัวอย่าง

ของแข็งสีขาว

วันที่ทดสอบ

22-29 มีนาคม 2564

วิธีทดสอบ

ASTM D 1621-10 (กดตัวอย่างที่ร้อยละ 50 ของความหนา)

ผู้รับรอง

(ลงนาม) อนนท์ ป้อมประสิทธิ์

(นายอนนท์ ป้อมประสิทธิ์)

นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ

ผู้รายงาน

(ลงนาม) กฤษฎา สุทธิพันธ์

(นายกฤษฎา สุทธิพันธ์)

นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ



รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกองวัสดุวิศวกรรม

รายงานนี้รับรองเฉพาะวัตถุตัวอย่างที่ได้ทดสอบ/สอบเทียบเท่านั้น ไม่รับรองวัตถุหรือสินค้าที่ใช้รายงานนี้ในการโฆษณาหรืออ้างถึง ห้ามคัดลอกไปรับรองหรือรายงานผลแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากกรมวิทยาศาสตร์บริการเป็นลายลักษณ์อักษร

กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 ประเทศไทย