

(ฉบับแปล)

ตราครุฑ

ที่ อว 0307/ 9202

ถึง บริษัท เอ.ที.คอน อินซูเลชั่น จำกัด

กรมวิทยาศาสตร์บริการขอส่งรายงานผลการตรวจ วิเคราะห์ ทดสอบ ตัวอย่าง ยิปซัมโฟม  
หมายเลขปฏิบัติการ L64/04355.3 จำนวน 1 ตัวอย่าง ตามคำร้อง เลข L64/04355 วันที่ 17 พฤษภาคม  
2564

พร้อมนี้ได้แนบผลการตรวจ วิเคราะห์ ทดสอบ มาเพื่อทราบ

ประทับชื่อส่วนราชการ  
กรมวิทยาศาสตร์บริการ  
28 มิถุนายน 2564

กองวัสดุวิศวกรรม

โทร. 0 2201 7130

โทรสาร 0 2201 7127

E-mail : physics@dss.go.th





## รายงานการทดสอบ

ชื่อวัตถุตัวอย่าง  
ยิปซัมโฟม

เครื่องหมาย / ตรา  
A.T. Con

หมายเลขปฏิบัติการ  
L64/04355.3

## ผลการทดสอบ

สภาพด้านทานความร้อนที่อุณหภูมิเฉลี่ย 24.2 องศาเซลเซียส, ตารางเมตร-เคลวินต่อวัตต์ 1.312

ชื่อผู้ให้บริการ บริษัท เอ.ที.คอน อินซูเลชั่น จำกัด  
ที่อยู่ผู้ให้บริการ 636/7 หมู่ 3 ถนนพุทธรักษา ตำบลแพรกษา อำเภอสุมทรีปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280  
ลักษณะตัวอย่าง แผ่นยิปซัมโฟม ขนาดโดยประมาณ 300 มิลลิเมตร x 300 มิลลิเมตร x 60 มิลลิเมตร  
วันที่ทดสอบ 2 มิถุนายน 2564  
วิธีทดสอบ ASTM C 518-17

ผู้รับรอง  
(ลงนาม) อนนท์ ป้อมประสิทธิ์  
(นายอนนท์ ป้อมประสิทธิ์)  
นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ

ผู้รายงาน  
(ลงนาม) เสาวลักษณ์ อุกฤษฏาวิฑิต  
(นางสาวเสาวลักษณ์ อุกฤษฏาวิฑิต)  
นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ

หมายเหตุ : GYPSUM FOAM 30x30 cm, x 59 mm

